



PROPIEDADES	NORMAS	FLEXLOCK
-------------	--------	----------

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

0020-0032-DoP-2023-01

CLASIFICACIÓN

Tipo de pavimento	EN 14904	Pavimento deportivo de área elástica
-------------------	----------	--------------------------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor total	EN ISO 24340	67mm
Espesor capa de desgaste	EN ISO 13647	3.5mm
Peso total	EN ISO 23997	19.1kg/m ²
Ancho	EN ISO 24342	194mm
Largo	EN ISO 24340	2520mm
Tamaño total de paneles Flexlock	-	1.157 x 2.239 m
Superficie útil de los paneles Flexlock	-	1.082 x 2.164 m

REQUISITOS PARA USO SEGURO

Fricción/ Deslizamiento	EN 13036-4	80 - 110
Absorción de impacto	EN 14808	A4 ≥55% <75%
Deformación vertical	EN 14809	A4
Brillo especular	EN ISO 2813	≤45

RENDIMIENTO TÉCNICO

Rebote del balón	EN 12235	≥90%
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤0.8g
Resistencia al punzonamiento	Valor medio medido EN 1516	Cumple ≤0.50mm
Resistencia a cargas rodantes	EN 1569	Cumple

CONTENIDOS EN EL EMPAQUE

Tarfilm	-	Rollo de 120m ²
Subcapa de espuma	-	1 rollo de 1.6m x 251m=40m ²
Módulos prefabricados	-	224 x 116 cm
Suelo deportivo multicapa 22mm	-	4 lamas/pqt. (1.95m ²)



98%
INGREDIENTES
NATURALES



≤100 µg/m³
CALIDAD ÓPTIMA
DEL AIRE INTERIOR



Guías de instalación y mantenimiento disponibles en el sitio web

Los Datos técnicos descritos están vigentes a partir de la fecha de su publicación (02/2024). Los valores indicados en la ficha técnica corresponden a las pruebas efectuadas en laboratorio (no pruebas realizadas in situ) y están sujetos a modificaciones en beneficio de una mejora adicional. Para obtener información técnica más detallada, póngase en contacto con Tarkett Sports. Los colores de los productos que se muestran en las fotos y las muestras son solo orientativos. Pueden existir diferencias de color, brillo y estructura de estampado entre los productos vendidos, las fotos y las muestras.