



PROPIEDADES	NORMAS	MULTIFLEX M
-------------	--------	-------------

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

0020-0029-DoP-2023-01

CLASIFICACIÓN

Tipo de pavimento	EN 14904	Pavimento deportivo de área elástica
-------------------	----------	--------------------------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor total	EN ISO 24340	38mm
Espesor capa de desgaste	EN ISO 13647	3.5mm
Peso total	EN ISO 23997	16kg/m ²
Ancho	EN ISO 24342	194mm
Largo	EN ISO 24341	2281mm

REQUISITOS PARA USO SEGURO

Fricción/ Deslizamiento	EN 13036-4	80 - 110
Absorción de impacto	EN 14808	A4 ≥55% <75%
Deformación vertical	EN 14809	A4
Brillo especular	EN ISO 2813	≤45

RENDIMIENTO TÉCNICO

Rebote del balón	EN 12235	≥90%
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤0.8g
Resistencia al punzonamiento	Valor medio medido	Cumple
Resistencia a cargas rodantes	EN 1516	≤0.50mm
	EN 1569	Cumple

CONTENIDOS EN EL EMPAQUE

Tarfilm	-	Rollo de 120m ²
Tarfoam 60	-	1 rollo de 1.6m x 25 ml =40m ²
Tarflex 9mm	-	1 pqt. de 8 unidades (6.05m ²). 310 mm de ancho x 2.44 m largo
Suelo deportivo multicapa 14mm	-	6 lamas/ pqt. (2.66m ²)



Guías de instalación y mantenimiento disponibles en el sitio web

Los Datos técnicos descritos están vigentes a partir de la fecha de su publicación (02/2024). Los valores indicados en la ficha técnica corresponden a las pruebas efectuadas en laboratorio (no pruebas realizadas in situ) y están sujetos a modificaciones en beneficio de una mejora adicional. Para obtener información técnica más detallada, póngase en contacto con Tarkett Sports. Los colores de los productos que se muestran en las fotos y las muestras son solo orientativos. Pueden existir diferencias de color, brillo y estructura de estampado entre los productos vendidos, las fotos y las muestras.