



PROPIEDADES	NORMAS	REFLEX M EVOLUTION
<b>DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO</b>		
0020-0027-DoP-2023-01		
<b>CLASIFICACIÓN</b>		
Tipo de pavimento	EN 14904	Pavimento deportivo de área elástica
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>		
Espesor total	EN ISO 24340	56mm
Espesor capa de desgaste	EN ISO 13647	3.5mm
Peso total	EN ISO 23997	15.9kg/m <sup>2</sup>
Ancho	EN ISO 24342	194mm
Largo	EN ISO 24341	2520mm
<b>REQUISITOS PARA USO SEGURO</b>		
Fricción/ Deslizamiento	EN 13036-4	80 - 110
Absorción de impacto	EN 14808	A4 ≥55% <75%
Deformación vertical	EN 14809	A4
Brillo especular	EN ISO 2813	≤45
<b>RENDIMIENTO TÉCNICO</b>		
Rebote del balón	EN 12235	≥90%
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤0.8g
Resistencia al punzonamiento	Valor medido EN 1516	Cumple ≤0.50mm
Resistencia a cargas rodantes	EN 1569	Cumple
<b>CONTENIDOS EN EL EMPAQUE</b>		
Tarfilm	-	Rollo de 120m <sup>2</sup>
Listones con espuma de PU incluida	-	2440 mm x 60 mm x 34 mm 4 uni./ pqt. = 9.76 ml (1 pqt. = 2.63 m <sup>2</sup> instalados)
Suelo deportivo multicapa 22mm	-	4 lamas/ pqt. (1.95 m <sup>2</sup> )



Guías de instalación y mantenimiento disponibles en el sitio web

Los Datos técnicos descritos están vigentes a partir de la fecha de su publicación (02/2024). Los valores indicados en la ficha técnica corresponden a las pruebas efectuadas en laboratorio (no pruebas realizadas in situ) y están sujetos a modificaciones en beneficio de una mejora adicional. Para obtener información técnica más detallada, póngase en contacto con Tarkett Sports. Los colores de los productos que se muestran en las fotos y las muestras son solo orientativos. Pueden existir diferencias de color, brillo y estructura de estampado entre los productos vendidos, las fotos y las muestras.