

**Descripción**

Adhesivo de poliuretano de dos componentes especial para nuestro método de instalación GreenLay™ y Tarkolay  
El componente B (700 g) del adhesivo GreenLay™ se mezcla con el componente A (5kg) para permitir una instalación robusta y resistente a la humedad de los pavimentos vinílicos Omnisports.

- \* Resistencia a la humedad y al calor
- \* Alta resistencia mecánica
- \* Adherencia final extraordinariamente alta



PROPIEDADES	NORMAS	GREENLAY™ GLUE
-------------	--------	----------------

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Composición	-	Resina de poliuretano
Color	-	Beige
Densidad	-	1.9
Proporción de mezclado	-	A/B= 100/14
Vida útil del adhesivo mezclado	-	30min
Tiempo de espera	-	Sin tiempo de espera previo a desenrollar el Omnisports o Tarkolay
Tiempo máximo abierto	-	20min
Consumo	-	300 to 350g/m²
Tiempo de secado	-	3-4 días*
Temperatura requerida para uso	-	15°C - 25°C
Transito a pie permitido	-	24h*

**EMBALAJE**

Componente A	-	5kg (cubo metálico)
Componente B	-	0.7kg (cubo de plástico)
Almacenado	-	12 meses
Condiciones de almacenado	-	En su embalaje original, en un espacio fresco y seco

**SEGURIDAD**

Ficha técnica de seguridad	-	Disponible bajo pedido
----------------------------	---	------------------------

**APLICACIÓN**

Aclimatar el adhesivo por un mínimo de 24 horas.  
El componente B se mezcla con el componente A con un mezclador en hélice (velocidad de rotación: 300 rev./min).  
La mezcla debe ser perfectamente homogénea y con un color uniforme.  
Aplicar el adhesivo con la espátula recomendada en nuestra guía de instalación, cambie regularmente las muescas.  
Desenrolle el pavimento cuando haya terminado de aplicar el adhesivo (sin tiempo de espera), el tiempo máximo de apertura es de máximo 20 min. Then use a 50kg heavy roller, this will enable the glue to transfer perfectly on the floor covering.  
Si el pavimento lo requiere, coloque cargas pesadas en las juntas u orillas por dos horas antes de la instalación.  
Para evitar el deslizamiento del adhesivo, debe evitarse el transito sobre el pavimento recién instalado durante 24 horas.  
Después de 2 o 3 horas, una carga pesada de 50kg sobre las juntas y orillas para reforzar el encolado.  
*Para más información técnica por favor contacte Tarkett Sports.*



\* Los valores mencionados corresponden a los resultados de pruebas de laboratorio y deben ser considerados como indicativos considerando las posibles variaciones en las condiciones de aplicación (absorción del soporte, temperatura, humedad, etc.)

Los Datos técnicos descritos están vigentes a partir de la fecha de su publicación (09/2021).  
Los valores indicados en la ficha técnica corresponden a las pruebas efectuadas en laboratorio (no pruebas realizadas in situ) y están sujetos a modificaciones en beneficio de una mejora adicional. Para obtener información técnica más detallada, pongase en contacto con Tarkett Sports. Los colores de los productos que se muestran en las fotos y las muestras son solo orientativos.