

Description

Adhésif polyuréthane bicomposant spécial pour méthodes d'installation GreenLay™ et Tarkolay.

Le composant B (700g) de GreenLay™ Glue est incorporé au composant A (5kg) pour le collage des revêtements de sols PVC Omnisports sur Tarkolay et supports exposés aux remontées d'humidité dans le cadre d'une pose GreenLay™.

- * Résistant à l'humidité
- * Haute résistance mécanique
- * Résistance extrême de la soudure finale



PROPRIÉTÉS	STANDARDS	GREENLAY™ GLUE
------------	-----------	----------------

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	-	Résine polyuréthane
Couleur	-	Beige
Densité	-	1.9
Taux de mélange	-	A/B= 100/14
Temps de vie du pot après mélange	-	30min
Temps de gommage	-	Aucun
Temps de travail	-	20min
Consommation	-	300 to 350g/m ²
Temps de séchage total	-	3-4 jours*
Température d'utilisation	-	15°C - 25°C
Ouverture au trafic piéton	-	24h*

PACKAGING

Composant A	-	5kg (seau métallique)
Composant B	-	0.7kg (bouteille en plastique)
Conservation	-	12 mois
Conditions de stockage	-	Dans le packaging original intact, pièce tempérée et sèche

SÉCURITÉ

Fiche de données de sécurité	-	Disponible sur demande
------------------------------	---	------------------------

APPLICATION

Acclimitez la colle pendant 24h minimum.

Composant B est mélangé au composant A avec un fouet hélicoïdal (vitesse de rotation 300 tours/min).

Le mélange doit être parfaitement homogène et de couleur uniforme.

Appliquez la colle à l'aide de la spatule recommandée (voir guide d'installation Omnisports). Changez régulièrement de dentelure.

Rabattez le revêtement dès que vous avez fini d'appliquer la colle (pas de temps de gommage), le temps de travail est de maximum 20min. Ensuite, maroufflez à l'aide d'un rouleau métallique de 50kg, ce qui permettra d'effectuer un transfert de colle sur l'envers du revêtement Omnisports.

Répétez l'opération de maroufflage dans les 2h qui suivent la phase de collage, en insistant sur la périphérie et les joints.

Pour éviter le fluage de la colle, évitez de circuler sur le revêtement pendant 24h.

Pour des informations techniques plus détaillées, veuillez contacter Tarkett Sports.



* Les valeurs ci-dessus correspondent à des tests en laboratoire et doivent être présentées à titre indicatif seulement. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions d'application (absorption du support, température, humidité, etc.)

Données techniques en vigueur à la date de publication. (09/2021).

Les valeurs ci-dessus correspondent à des tests en laboratoire (pas de test in situ), et sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations.

Photos non contractuelles.